

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU  
D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5  
DE L'ARRETE DU 21 NOVEMBRE 2002

N° **CM - 16 - P - 054**

et 1 annexe de 4 pages.

Valable 5 ans à compter du mardi 6 septembre 2016

Matériau présenté par : **GABRIEL A/S**

Hjulmagervej 55

9000 AALBORG

Marque commerciale : **LUNA**

Description sommaire:

Type de support **woven**

Composition **90% laine + 10% polyamide**

Masse surfacique **486 g/m<sup>2</sup> (ép : 1,7 mm)**

Coloris **bleu**

Type d'ignifugation **Zirpro**

Nature de l'essai : **Essai au brûleur électrique**

Classement : **M2**

Observations : /

Durabilité du classement (l'annexe 22) : **12 mois à partir de la mise en œuvre dans un bâtiment réglementé**

Usage : **Revêtement de murs tendus, voilages, rideaux,...** Conditions d'entretien : **Nettoyage à sec**

Compte tenu des critères résultant des essais annexés décrits dans le(s) rapport(s) d'essais N° **367160521**

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

NOTA : Seules sont autorisées les reproductions intégrales et par photocopies du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble du procès-verbal de classement et rapport(s) d'essais annexé(s).

**"Non valable pour toute application couverte par l'article AM 18 (Arrêté du 6 mars 2006)"**


Champs-sur-Marne, le **lundi 12 septembre 2016**

Technicienne d'essais  
du Laboratoire Feu

Clotilde ETIEMVRE



Siège social  
10 rue Galilée  
77420 Champs-sur-Marne  
Tél + 33 (0)1 72 84 97 84  
www.fcba.fr  
Siret 775 680 903 00132  
APE 7219 Z  
Code TVA CEE : FR 14 775 680 903



Laboratory approved by the Ministry for the Interior  
JO of February 10, 2007OFFICIAL REPORT OF CLASSIFICATION OF FIRE PERFORMANCE  
Of A MATERIAL ENVISAGED IN ARTICLE 5  
DECREE OF November 21, 2002N° **CM - 16 - P - 054**

et 1 annexe de 4 pages.

Page 1

Valid 5 years as from mardi 6 septembre 2016

Material presents by : **GABRIEL A/S**Hjulgagervej 55  
9000 AALBORGTrade mark: **LUNA**

## Summary description

Kind of textile woven

Composition 90% laine + 10% polyamide

Mass per unit area 486 g/m<sup>2</sup> (ép : 1,7 mm)

Color bleu

Kind of Fire retardant Zirpro

Nature of the test : Electrical burner test

Classification : **M2**

Observations : /

Durability of the classification (Article 5 de l'annexe 2) 12 months starting from the implementation in a regulated building

Usual term Walls hung covering, sheers, curtains,...

Cleaning conditions Dry cleaning

Taking into account the criteria resulting from the tests annexed described in the test report N°367160521

This official report attests only characteristics of the sample submitted for testing and does not prejudice similar characteristics of products. It thus does not constitute a certification of products within the meaning of the L.115-27 article of the code of the consumption and the law of June 3rd, 1994.

NOTE: The integral reproductions and by photocopy of this official report of classification are only authorized or the official report unit of classification and report of annexed test.

**"Not legally acceptable for any use under the pretence of the article AM 18 (Decree of March 6th, 2006)"**

Champs-sur-Marne, le lundi 12 septembre 2016


Technicienne d'essais  
du Laboratoire Feu

Clotilde ETIEMVRE

Siège social  
10 rue Galilée  
77420 Champs-sur-Marne  
Tél + 33 (0)1 72 84 97 84  
www.fcba.fr  
Siret 775 680 903 00132  
APE 7219 Z  
Code TVA CEE : FR 14 775 680 903



Only the french version remains valide



Champs-sur-Marne, le lundi 12 septembre 2016

Ce rapport d'essais annexé comprend 4 pages

**RAPPORT D'ESSAIS N° 367160521**  
**TEST REPORT N°****Objet :** ESSAIS SUIVANT LES NORMES DE CLASSEMENT M  
**Subject :** Suivant le Journal Officiel (arrêté du 30 juin 1983 modifié par arrêté du 21 novembre 2002.)*Test according to standard M classification  
according the JO of June 30th 1983 modified for decret November 21st 2002*


Essais suivant les normes :

- NF P 92-503 : Essai au brûleur électrique applicable aux matériaux souples
- NF P 92-504 : Essai de persistance et mesure de vitesse de propagation de flamme
- NF P 92-505 : Essai applicable aux matériaux thermofusibles : essai de goutte
- NF P 92-507 : Matériaux d'aménagement : classement selon leur réaction au feu
- NF P 92-512 : Détermination de la durabilité des classements de réaction au feu

**Demandeur :** GABRIEL A/S**Applicant :** Hjulmagervej 55

9000

AALBORG

**Technicien(ne) d'essais****Clotilde ETIEMVRE**

Les résultats mentionnés dans ce rapport d'essai ne sont applicables qu'à l'échantillon soumis au laboratoire et tel qu'il est décrit dans le présent document.  
Les échantillons essayés sont à la disposition du demandeur pendant 2 mois à dater de l'envoi du rapport d'essai. Passé ce délai, ils ne pourront en aucun cas être réclamés.  
Toute communication relative aux résultats des prestations d'essais de FCBA est soumise aux termes de l'article 14 des Conditions Générales de Vente.  
L'accréditation Cofrac Essais atteste uniquement de la compétence technique des laboratoires pour les essais couverts par l'accréditation.  
Le Cofrac est signataire de l'accord multilatéral de EA (European co-operation for Accreditation) et d'ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) de reconnaissance de l'équivalence des rapports d'essais ou d'analyses.  
Seule la version en langue française fait foi.  
Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

*The test results listed in this test report refer only to the sample submitted to the laboratory and such as described in this document.  
The samples tested may be reclaimed by the Company which requested the tests within a 2-month period from the date of dispatch of the test report. After this period, the Company will no longer be allowed to reclaim the samples.  
Any communication of the FCBA test results is subject to the terms of the article 14 of the FCBA General Terms and Conditions of Sales.  
The accreditation by the COFRAC attests only the technical competence of the laboratories for the tests covered by the accreditation.  
The COFRAC signed the multilateral agreement of the EA (European cooperation for Accreditation) and of the ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) acknowledging the equivalence of the test or analysis reports.  
Only the French version of this report shall prevail. The reproduction of this test report is only authorized in its integral form*

INSTITUT TECHNOLOGIQUE

Date de réception essai : 22/08/2016

Dérogation : /

Date de réalisation essai : 06/09/2016

N° de commande : FE 16-215

### Objet :

Les essais rapportés par le présent document ont pour but de déterminer le comportement au feu des matériaux, conformément aux essais prescrits par l'arrêté ministériel du 30 juin 1983 modifié le 21 novembre 2002, relatif à la réaction au feu des matériaux de construction et d'aménagement. L'attention est attirée sur le fait que les résultats obtenus avec l'échantillon ne sont pas généralisables sans justification de la représentativité des échantillons et des essais.

**Référence Commerciale :** LUNA with Zirpro

### Description sommaire :

Type de support woven

Composition 90% laine + 10% polyamide

Masse surfacique 486 g/m<sup>2</sup> (ép : 1,7 mm)

Coloris bleu

Type d'ignifugation Zirpro

Les résultats ci-dessous ont été observés sur les 4 éprouvettes les plus défavorables.

### Essais conformes à la norme NF P 92 503 : Décembre 1995

Essai au brûleur électrique applicable aux matériaux souples d'une épaisseur inférieure ou égale à 5 mm.

L'éprouvette de 180 x 600 mm est tendue sur une grille, disposée sur un support à 30° de l'horizontale. Une plaque incombustible est alors rabattue au dos, au départ de l'essai. Le matériau est soumis au rayonnement calorifique et à un courant de gaz chauds provoqués par le brûleur électrique de 500 W disposé à 30 mm sous l'éprouvette. Après 20 secondes, une flamme pilote est amenée au contact de l'éprouvette pendant 5 secondes. L'opération se poursuit toutes les 30 secondes pendant 5 minutes.

Les observations sont alors notées : durée d'inflammation, distances détruites, présence ou non de chute de gouttes enflammées ou non

Dimensions éprouvettes : 180 x 600 mm

Essais effectués sur la face : Face 2 faces identiques sens Trame

	Eprouvette 1	Eprouvette 2	Eprouvette 3	Eprouvette 4	
<i>Coloris testé</i>					
<i>Essais effectués dans le sens</i>	Trame	Trame	Trame	Trame	
<i>Masse des éprouvettes</i>	58 g	58 g	57 g	57 g	
<i>Durée d'inflammation avant 20 secondes</i>	0 s	0 s	0 s	0 s	
<i>Durée d'inflammation après 20 secondes</i>	37,2 s	42,3 s	41,8 s	28,9 s	
<i>Percement du matériaux avant 20 secondes</i>	Non / No	Non / No	Non / No	Non / No	
<i>Chute de gouttes ou débris enflammées</i>	Non / No	Non / No	Non / No	Non / No	
<i>Chute de gouttes ou débris non enflammées</i>	Non / No	Non / No	Non / No	Non / No	
<i>Présence de points incandescents</i>	Non / No	Non / No	Non / No	Non / No	<b>Moyennes</b>
<i>Longueur maximale de destruction</i>	224 mm	182 mm	236 mm	214 mm	214 mm
<i>Largeur maximale de destruction</i>	/	/	/	/	/ mm

Les résultats figurant dans ce rapport reflètent la réaction au feu du matériau dans des conditions d'essais particulières. Ils ne sont pas destinés à évaluer l'allumabilité d'une combinaison incorporant ce matériau.

Essais supplémentaires réalisés selon la norme NF P 92-504 suivant la norme NF P 92-507 Non / No

Essais supplémentaires réalisés selon la norme NF P 92-505 suivant la norme NF P 92-507 Non / No

## Essais conformes à la norme NF P 92 504 : Décembre 1995

Essai de réaction au feu des matériaux - Essai de persistance et mesure de vitesse de propagation de flamme

L'éprouvette de 460 x 230 mm est soumise à l'action d'une flamme d'un brûleur d'une hauteur de 20 mm.

Les observations sont alors notées : persistance de flamme ou un effet de propagation, mesure de vitesse et présence ou non de chute de gouttes enflammées ou non.

Date de réalisation essai :

Essais effectués sur la face : **Face 2 faces identiques sens Trame**

Dimensions éprouvettes :

### Vérification de la non persistance ou non propagation de la flamme

	Eprouvette 1	Eprouvette 2	Eprouvette 3	Eprouvette 4
<i>Coloris testé</i>	/	/	/	/
<i>Essais effectués dans le sens</i>	Trame	Trame	Trame	Trame
<i>Masse des éprouvettes</i>				
<i>Temps maximum de persistance de flammes</i>				
<i>Propagation éventuelle</i>	/	/	/	/
<i>Chute de gouttes ou débris enflammés</i>	/	/	/	/
<i>Chute de gouttes ou débris non enflammés</i>	/	/	/	/

### Mesure de la vitesse de propagation de la flamme

	Eprouvette 1	Eprouvette 2	Eprouvette 3	Eprouvette 4
<i>Coloris testé</i>	/	/	/	/
<i>Masse des éprouvettes</i>	/ g	/	/	/
<i>Temps nécessaire pour parcourir 250 mm(**)</i>	/ s	/ s	/ s	/ s
<i>Vitesse de propagation</i>	/ mm/s	/ mm/s	/ mm/s	/ mm/s
<i>Chute de gouttes ou débris enflammés</i>	/	/	/	/
<i>Chute de gouttes ou débris non enflammés</i>	/	/	/	/

(\*\*) NA : Non atteinte des 250 mm, permettant la mesure de la vitesse de propagation

Observations :

/

Les résultats figurant dans ce rapport reflètent la réaction au feu du matériau dans des conditions d'essais particulières. Ils ne sont pas destinés à évaluer l'allumabilité d'une combinaison incorporant ce matériau.

## Essais conformes à la norme NF P 92 505 : Décembre 1995

Essai de réaction au feu des matériaux - Essai applicable aux matériaux thermofusibles : Essai de goutte

L'éprouvette de 70 x 70 mm disposée sur une grille métallique définie, est soumise au rayonnement d'un épiradiateur situé à 30 mm au-dessus. Pendant 5 minutes, le radiateur est écarté à chaque inflammation puis remis en place après extinction. Pendant 5 minutes supplémentaires, le radiateur reste en place. Les observations notées sont : chute de gouttes enflammées ou non et inflammation de la ouate de cellulose disposée sous l'éprouvette.

Date de réalisation essai :  Essais effectués sur la face

Dimensions éprouvettes : 70 x 70 mm

	Eprouvette 1	Eprouvette 2	Eprouvette 3	Eprouvette 4
<i>Coloris testé</i>	/	/	/	/
<i>Masse des éprouvettes</i>	/ g	/ g	/ g	/ g
<i>Nombre d'échantillons superposés</i>	/	/	/	/
<i>Epaisseur des échantillons</i>	/ mm	/ mm	/ mm	/ mm
<i>Chute de gouttes ou débris enflammés</i>	/	/	/	/
<i>Chute de gouttes ou débris non enflammés</i>	/	/	/	/
<i>Temps auquel se produisent les inflammations des éprouvettes</i>	/ min s	/ min s	/ min s	/ min s
<i>Durée des inflammations des éprouvettes (en s)</i>	/	/	/	/
<i>Inflammation de la ouate</i>	/	/	/	/

Observations :

/

## Essai conforme à la norme NF P 92 512 : Mai 1986

Essai de réaction au feu des matériaux - Détermination de la durabilité des classements en réaction au feu des matériaux.

L'éprouvette est soumise à un vieillissement accéléré en fonction des usages de produits (tentures, rideaux, revêtement mural,...) et en fonction de résistance des produits au nettoyage.

Date de réalisation essai :

Le produit est soumis au vieillissement accéléré : Non / No

type de vieillissement : /

Pour déclarer ou non la conformité, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

*To declare or not the conformity, it was not taken into account the uncertainty partner in the result.*

Les résultats figurant dans ce rapport reflètent la réaction au feu du matériau dans des conditions d'essais particulières. Ils ne sont pas destinés à évaluer l'allumabilité d'une combinaison incorporant ce matériau.

Ce document comporte 4 page(s) de rapport d'essais et

Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.